

KERLITE

COTTO D'ESTE

Punkte im Lastenheft

Kollektion MATERICA KERLITE 5plus

Lieferung von Keramikplatten aus laminiertem Feinsteinzeug Cotto d'Este Kerlite für Fußböden und Wände.

Produkt-Eigenschaften

Laminierte Feinsteinzeugplatten Cotto d'Este Kerlite, im Maximalformat 3000x1000mm und Dicke 5mm, verstärkt mit Glasfasergewebe, aus hochwertigen und reinen Rohstoffen (heller Ton, Feldspat-Flussmittel und Keramikpigmente mit einem hohen farblichen Ertrag), realisiert durch Trockenpressung von Pulverstaub und anschließendem Sinterprozess durch industrielle Brennung bei Temperaturen von über 1200°C.

Das innovative Produktionsverfahren von Kerlite erlaubt den Erhalt eines leichten, ebenen und biegsamen Produkts, welches gleichzeitig kompakt, wasserabweisend, frostfest, schmutzabweisend und resistent gegen chemische Angriffe und Temperaturschwankungen ist. Die Anwendung des Glasfasernetzes verleiht dem Produkt hohe Widerstandsfähigkeit und extreme Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit für viele Anwendungen in der Welt der Architektur.

Konformität mit den Normen EN 14411-G / ISO 13006-G

Die Kollektion Materica Kerlite 5plus entspricht den Anforderungen für die erste Wahl in Italien und in Europa UNI EN 14411-G, sowie den internationalen Vorschriften ISO 13006-G.

Qualitäts- und Umweltzertifikate

Die Aufrechterhaltung der Produkteigenschaften wird durch das von Cotto d'Este in ihren betriebseigenen Werken eingesetzte Qualitätsmanagementsystem garantiert und nach UNI EN ISO 9001 zertifiziert.

Die Kollektion wird in Werken mit zertifizierten Umweltmanagementsystemen gemäß UNI EN ISO 14001 (international erkannter Standard) und EMAS (Verordnung 1221/09 - EG-Umweltmanagement und Audit) produziert.

Die Kollektion trägt dazu bei, die Kriterien für den Erhalt von LEED-Punkten zu erfüllen. Das Produkt enthält keine VOC (flüchtige organische Verbindungen) und hat die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung erhalten. Die ökologische Produkterklärung (EPD), die auf der Grundlage einer Lebenszyklusanalyse (LCA) die Umweltverträglichkeit der Kollektion Materica Kerlite 5plus deutlich darlegt, steht zur Verfügung.

Antibakterielle Merkmale

Dank der antibakteriellen Technologie Protect haben die Fliesen der Kollektion Materica Kerlite 5plus einen kontinuierlichen, wirksamen und dauerhaften Schutz gegen die Vermehrung von Bakterien, die nach ISO 22196 bzw. ASTM E3031 getestet und zertifiziert ist.

Kommerzielle Beschreibung des Produkts

| | |
|----------------|--|
| Firma | COTTO D'ESTE (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.) |
| Kollektion | MATERICA KERLITE 5plus |
| Farben | BIANCO, ARDESIA, AVORIO, TORTORA |
| Formate | 50X100cm NATURALE |
| | 100X100cm NATURALE |
| | 100X250cm NATURALE |
| | 100X300cm NATURALE |
| Ausführungen | NATURALE |
| Kanten | BEGRADIGT |
| Produktstärken | 5,5mm |



ISO 9001



ISO 14001



EMAS



GREENGUARD GOLD



EPD



LEED



LEED



ANTIBACTERIAL



CE MARK



MADE IN ITALY

KERLITE

C O T T O D ' E S T E

Punkte im Lastenheft Kollektion MATERICA KERLITE 5plus

Technische Eigenschaften

Produkttyp: Laminiertes gefärbtes Feinsteinzeug (UGL)

Entspricht ISO 13006-G (Gruppe Bla), EN 14411-G (Gruppe Bla)

| Technisches Merkmal | | Prüfmethode | Anforderungen vorgeschrieben von EN 14411-G / ISO 13006-G Gruppe Bla-UGL | Durchschnittswerte MATERICA KERLITE 5plus |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|
| Wasseraufnahme | | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | 0,1 (*) % |
| Biegefestigkeit | | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | 50 N/mm ² |
| Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß | | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | 175mm ³ |
| Lineare Wärmeausdehnung | | ISO 10545-8 | Als Kriterium nicht vorgesehen | $\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ |
| Fleckbeständigkeit | | ISO 10545-14 | Klasse 3, mind. | 5 BESTÄNDIG |
| Chemische Beständigkeit (**) | | ISO 10545-13 | Siehe Herstellerangaben | LA, HA RESISTENT |
| Frostbeständigkeit | | ISO 10545-12 | Keine Veränderung | WIDERSTANDSFÄHIG |
| Dimensionale Eigenschaften | Länge und Breite | ISO 10545-2 | ± 0,3 %, max ± 1 mm | KONFORM |
| | Geradheit der Seiten | ISO 10545-2 | ± 0,3 %, max ± 0,8 mm | KONFORM |
| | Rechtwinkligkeit der Seiten | ISO 10545-2 | ± 0,3 %, max ± 1,5 mm | KONFORM |
| | Ebenheit | ISO 10545-2 | ± 0,4 %, max ± 1,8 mm | KONFORM |
| | Dicke | ISO 10545-2 | ± 5 %, max ± 0,5 mm | KONFORM |
| Rutschfestigkeit | | DIN 51130 | - | R9 |
| | | BCR-TORTUS | - | $\mu > 0,40$ |
| | | ANSI A326.3 | - | DCOF _F ≥ 0.42 |
| Schattierung | | ANSI A 137.1 | Siehe Herstellerangaben | V1 |
| Brandverhalten | | EN 13823 | CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 | Klasse A2-s1,d0 (Wand) |
| | | EN 9239-1 | | Klasse A2 _f -s1 (Fußboden) |
| Wärmeleitfähigkeit | | EN 12524 | - | $\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K}$ |
| Empfohlene Mindestfuge (***) | | Innen | - | 1mm (Wand) 2mm (Fußboden) |

(*) Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial

(**) Mit Ausnahme des Fluorwasserstoffs und seiner Derivate.

(***) Soweit nicht anders von nationalen Vorschriften vorgeschrieben Die Fugenbreite muss in jedem Fall von der Arbeitsdirektion festgelegt werden.

